

**Giacca softshell elastica imbottita**

Antivento e impermeabile 3 strati funzionali tessuto con membrana TPU (5.000 mm colonna d'acqua)
Traspirabile (2.000 g/m²/24h)
Staccabile cappuccio imbottito con taglia regolabile in alcuni punti
Lunga zip frontale ricoperta con protezione mento
Zip sotto maniche per ventilazione ulteriore
2 tasche laterali con cerniera, piccola tasca su manica con zip
Tasca interna con zip, tasca per cellulare
Regolazione protezione neve, anello pollice
Corda elastica con fermi sul bordo e cappuccio
Zip per decori sul retro
JN1053: avvitata

Materiale: Tessuto esterno: 92% poliestere, 8% elasthan
Fodera: 100% poliestere
Imbottitura: 100% poliestere

Paese di origine: Volksrepublik China

Nomenclatura doganale: 62024090

Istruzioni per il lavaggio:**Articolo:**

Men's Wintersport Jacket
Art-Nr.: JN1054

Formati disponibili

	S	M	L	XL	XXL
Peso in g	931 g	967 g	1042 g	1102 g	1147 g
VPE (Pezzi per imballo/ pezzi per cartone)	1/10	1/10	1/10	1/10	1/10

Dimensioni in cm	S	M	L	XL	XXL
1/2 petto	50,00 cm	54,00 cm	58,00 cm	62,00 cm	66,00 cm
1/2 ampiezza della vita	46,00 cm	50,00 cm	54,00 cm	58,00 cm	62,00 cm
1/2 ampiezza sotto	51,00 cm	55,00 cm	59,00 cm	63,00 cm	67,00 cm
lunghezza parte anteriore dalla spalla	68,00 cm	70,00 cm	72,00 cm	74,00 cm	76,00 cm
lunghezza del parte posteriore dalla spalla	71,00 cm	73,00 cm	75,00 cm	77,00 cm	79,00 cm
lunghezza della manica	63,00 cm	64,00 cm	65,00 cm	66,00 cm	67,00 cm

Colori disponibili

black (blackC)
navy (296C)

dark-orange (165C)
red (200C)

green (361U)
yellow (388C)



OEKO-TEX® Stoff

The fabric of this article has been tested for harmful substances and certified acc. to STANDARD 100 by OEKO-TEX®



Softshell

Il materiale Softshell con membrana TPU è composto da tre strati. La membrana TPU microporosa al centro, rende il materiale allo stesso tempo traspirante e resistente all'acqua e al vento.



Traspirante-Permeabile al vapore acqueo

L'abbigliamento funzionale deve eliminare il sudore alla pelle nel minor tempo possibile e permettere la sua evaporazione. La permeabilità di un materiale viene misurata in grammi per metro quadro in 24 ore (g/m²/24 h). Più alto è questo valore, più permeabile è il tessuto.



Colonna d'acqua 1.500 mm

La capacità di resistere alla pressione dell' acqua, senza far entrare umidità attraverso il materiale, viene indicata in altezza colonna d'acqua (mm). Lo standard minimo è 1.500 mm.